

FIJAMASTIC WS

FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN-CARACTERÍSTICAS

FIJAMASTIC WS es una masilla elastomérica mono componente a base de poliuretano, sin solventes, con isocianatos, que polimeriza rápidamente al contacto con la humedad del aire. Es un producto de alto módulo.

CAMPO DE APLICACIÓN

FIJAMASTIC WS ha sido formulado para el pegado de parabrisas en vehículos con o sin bolsas de aire.

DATOS TÉCNICOS

Consistencia	Pastosa
Colores	Negro
Densidad a 20 °C	1,19 aprox.
Temperatura de aplicación	5 a 35 °C
Formación de piel (agarre superficial) a 23 °C y 50 % HR	40 a 60 min
Velocidad de reticulación a 23 °C y 50 % HR	> 3,5 mm en 24 horas
Dureza Shore A (ISO 868 – 3 segundos)	> 55 aprox.
Módulo a la ruptura (ISO 37)	> 6 MPa
Resistencia al cizallamiento a 7 d, 23 °C y 50% HA (Ford SAE J 1529)	> 3,5 MPa
Alargamiento a la ruptura (ISO 37)	> 700 %
Resistencia al agua y niebla salina	Excelente
CONSULTAR TAMBIEN LOS DATOS DE LA FICHA DE SEGURIDAD	

MODO DE USO

Preparación de los soportes:

Los parabrisas deben ser tratados de la siguiente forma:

- Sobre vidrios en bruto, limpiar con el **CLEANER FIJAMASTIC 1001** y después aplicar el **PRIMER FIJAMASTIC 2001** Negro.
- Sobre vidrios con serigrafía cerámica, limpiar con alcohol etílico.
- Sobre parabrisas encapsulados, desengrasar con metiletilcetona (MEC) o acetona (no utilizar alcohol)
- Sobre parabrisas revestidos con primer, desengrasar con MEC o acetona.

No limpiar nunca el remanente del poliuretano anterior con una solución que contenga alcohol.

Aplicación:

Después del secado completo del primer, aplicar **FIJAMASTIC WS** con una pistola manual o neumática. El cordón quedará conformado por el corte particular de la cánula de extrusión del cartucho. Este producto debe utilizarse en las 24 horas siguientes después de haber sido abierta la protección del cartucho. En caso

contrario, peligrará de polimerizar la masilla en el interior del cartucho. No aplicar a una temperatura inferior a los 5 °C. Si la temperatura ambiente fuera muy baja, calentar los cartuchos a 20 °C antes de la aplicación. No aplicar el poliuretano sobre restos de siliconas polimerizadas o en presencia de siliconas o selladores híbridos (MS o SPUR) en proceso de secado o cura.

Limpieza:

Limpia las herramientas con metil-etil-cetona (MEC) o acetona mientras que el sellador no esté polimerizado. Después del curado, es necesaria la abrasión.

PRESENTACIÓN

Cartuchos de 310 ml.
Salchichas de 600 ml.

ALMACENAJE Y CADUCIDAD

Duración: Fecha de caducidad impresa en el envase.
Temperatura: almacenar el pegamento entre 5 y 25 °C.

PRECAUCIONES DE USO

Para uso profesional. Antes de utilizar el producto, consultar la ficha de seguridad disponible en www.fijamastic.com.mx.

SEGURIDAD



Xn Nocivo. Para uso Profesional. Antes de toda utilización del producto, consultar la ficha de seguridad disponible en www.fijamastic.com.mx.

NOTA: Las indicaciones presentes y técnicas responden a los conocimientos y experiencias que adquirimos, y todo error, inexactitud, omisión, insuficiencia del documento que resulte de la evolución tecnológica y de la búsqueda entre la fecha de emisión de este documento y la fecha de adquisición del producto no podrá sernos opuesta.

El consumidor del producto valora previamente a su puesta en ejecución mediante prueba o ensayo que le permita verificar que el producto se adapta al empleo contemplado. Además, todo consumidor del producto debe valorar ante el vendedor o fabricante toda la información técnica inherente a una hipotética puesta en ejecución y precisar si todas las indicaciones de las que dispone le parecen adecuadas, tanto para un uso normal como para un uso específico de nuestro producto.

Nuestra garantía se ejerce en el marco de las disposiciones corrientes legales y reglamentarias así como las normas profesionales corrientes y todavía conforme a las estipulaciones de nuestras condiciones generales de venta. Los datos que resultan del documento presente son puramente indicativos y no exhaustivos totalmente, como lo es toda la información surtida verbalmente sobre llamada telefónica simple de un cliente.

Revisión: 18.09.2013